Ayakkabılar-Saya Taban Yapışma Mukavemeti Testi / Ayakkabı Siyah
TS EN ISO 17708:2018
Test Başlangıç Tarihi : 09/06/2026 Test Bitiş Tarihi : 11/06/2026

Parametre	Sonuç	Müşteri Limiti	Değerlendirme
Ortalama Yapışma Mukavemeti (Sol)	4.10 N/mm	En az 3.00 N/mm	Geçer
Ortalama Yapışma Mukavemeti (Sağ)	4.67 N/mm	En az 3.00 N/mm	Geçer

Deney Ortam Koşulları: : 23±2 °C ve %50±5 rH
Kondisyonlama Süresi: : 23±2 °C ve %50±5 rH Süre:-
Deney Numunesi Tipi : C

Deney Parçası	Numune Pay Eni(mm)	Maksimum Yapışma Kuvveti (N)	Ortalama Yapışma Kuvveti (N)	Saya Taban Yapışma (N/mm)	Yapışma Kodu
1-Sol dış milo	11.27	53.294	26.695	4.73	M1
1-Sol iç milo	11.44	39.662	25.697	3.47	S1
2-Sağ dış milo	9.67	52.393	21.552	5.42	S1
2-Sağ iç milo	10.22	39.944	21.93	3.91	S1

Deney sonuçları, yapışma kusuru (hata kodu:S,M) olan deney parçalarında maksimum yapışma kuvveti kullanılarak hesaplanmıştır.

Açıklama: TS EN ISO 17708:2012 standardında belirtilen hata kodlarının açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.
A1: Yapıştırıcı film tabakasının taban üzerinde kalacak şekilde ayrılması
A2: Yapıştırıcı film tabakasının saya üzerinde kalacak şekilde ayrılması
C: Yapıştırıcı film tabakasının sakızlanarak ayrılması
N: İki yapıştırıcılı film tabakasının, birbirinden ayrılması
S1: Saya malzemesinin üst yüzeyinin taban malzemesi üzerinde kalarak ayrılması
S2: Taban malzemesi üst yüzeyinin saya malzemesi üzerinde kalarak ayrılması
M1: Saya malzemesinin kısmen veya tamamen yırtılarak ayrılması
M2: Taban malzemesinin kısmen veya tamamen yırtılarak ayrılması

Ölçüm Belirsizliği: ±10%

Sınıflandırma: Kuruma Özel / Internal